

Рекомендации по монтажу резиновых покрытий (резиновой плитки) GANGART

Для монтажа (укладки) плитки из резиновой крошки не требуется специальных знаний. В качестве инструментов Вам может понадобиться только нож для резки плитки. Итак приступим.

Рекомендации по укладке резиновой плитки GANGART step



Резиновая плитка GANGART производится квадратной формы с толщинами: 15, 20, 30 и 40 миллиметров.

Стандартные размеры плитки 500 на 500 мм.

Прежде чем начинать укладку необходимо ознакомиться с рекомендациями по организации настила из резиновой плитки GANGART в зависимости от толщины плитки и поверхности, на которую планируется производить укладку.

Резиновая плитка GANGART 500x500 мм. Толщины 30 мм и 40 мм.

Рекомендуемые основания поверхности:

Резиновая плитка GANGART с толщиной выше 30 мм укладывается на подготовленное сыпучее основание: отсев, песчано-цементная смесь (в соотношении 1 к 3), песок; или любое твердое основание, как то: асфальт, бетон, дерево и тому подобное. На частных территориях допускается укладывать резиновую плитку на хорошо уплотненный грунт (землю).

Пирог основания рекомендуется следующий (снизу-вверх):

1. уплотненный грунт
2. щебень 70 - 100 мм
3. уплотненная песчаная смесь 50 - 70 мм
4. резиновая плитка GANGART 40 мм

1. При укладке плитки на грунтовой или песчаной края плитки состыковываются между собой специальными соединительными пластиковыми втулками (соединительные втулки поставляются в комплекте вместе с резиновой плиткой). Втулки мешают смещению плитки друг относительно друга во время укладки и при эксплуатации, что позволяет производить укладку плитки без специальной профессиональной подготовки.

2. Резиновая плитка GANGART step имеет рельефное основание, которое позволяет ей надежно закрепляться на песчаном или грунтовом основании.

3. При укладке плитки на нетвердое основание (грунтовое, песчаное и т.д.) необходимо установить бордюр по всему периметру площадки или вдоль дорожек. Желательно применять аналогичного качества резиновый бордюр.

4. При укладке резиновой плитки на насыпное основание происходит свободный естественный дренаж воды. Вода, попадающая на поверхность плитки, проходит сквозь нее и через стыки и попадает в грунт.

5. Плитка GANGART имеет по четыре одинаковых отверстия с двух сторон. Она может укладываться как ровными рядами так и со смещением рядов.

6. Придать резиновой плитке GANGART нужные размеры, и даже форму возможно при помощи обыкновенного электролобзика или ножовки для резиновых покрытий.

7. Для того, что бы предотвратить возможные акты вандализма и умышленной порчи резинового покрытия GANGART можно склеить плитку между собой по стыкам. Для приклеивания плитки обычно используют полиуретановый клей.

Монтаж резиновой плитки GANGART 500*500, толщиной от 15 мм до 30 мм

1. Резиновая плитка GANGART step толщиной от 15 мм до 30 мм укладывается на почти любое твердое основание путем приклеивания к этому основанию с использованием клея из полиуретана.

2. Резиновая плитка GANGART step укладывается практически на все существующие виды твердых оснований, как то: цементно-бетонные стяжки, бетон, покрытия из полимерных материалов, асфальт и асфальтобетон, металл, дерево и так далее.

3. Главным требованием к основанию является ровная поверхность, а именно основание должно быть гладким, сухим и чистым (обеспыленным).

4. При планировке основания необходимо выполнить уклоны от 1% до 2% для стока воды.

5. Для более лучшей адгезии резиновой плитки GANGART с поверхностью рекомендуется обработать основание праймером или мастикой. В качестве праймера возможно использовать смесь полиуретанового клея и скрипидара в пропорции 1 к 1. Средний расход готовой смеси праймер+скрипидар составляет 250 грамм смеси на 1 квадратный метр.

6. Процедура приклейки следующая: на основание наносится полиуретановый клей, который разравнивается шпателем или валиком, затем плитка плотно прижимается. Важно проконтролировать, чтобы вся поверхность плитки состыковалась с поверхностью.

7. Необходимо проследить, чтобы клей из полиуретана не попал на лицевую поверхность плитки.

8. Время окончательного застывания полиуретанового клея зависит от температуры окружающей среды и влажности воздуха. При температуре поверхности и воздуха выше 10С эксплуатировать площадку с приклейенной резиновой плиткой GANGART можно уже через одни сутки.